

1 Données générales

Description du produit / Application

RINOL EP-P206 est une résine de primaire et de mortier bicomposante, prête à l'emploi, à faible viscosité et antimousse, à base de résine époxy sans solvant. Après avoir été mélangée avec le durcisseur correspondant, RINOL EP-P206 peut être utilisée comme couche de fond sur les supports minéraux absorbants pour tous les systèmes RINOL (sauf le polyester).

Le produit convient également comme liant pour les tirés à zéro, les mortiers et les ratissages. RINOL EP-P206 se caractérise notamment par d'excellentes propriétés de mouillage et d'adhérence. RINOL EP-P206 convient pour une humidité résiduelle du support dans les systèmes à base de ciment jusqu'à 4,0%, dans les systèmes à base d'anhydrite jusqu'à 0,5% (mesuré selon la méthode de mesure CM).

2 Instructions de pose

Préparation du support

Le support doit être suffisamment porteur. La résistance à la traction de la surface à apprêter doit être d'au moins 1,5 N/mm² en moyenne, la résistance à la compression d'au moins 25 N/mm².

La liaison et l'adhérence de la résine époxy sur un support minéral sont basées sur un ancrage par la profondeur de rugosité et une bonne capacité de pénétration dans le support. Les surfaces en béton très résistantes, sous vide ou extrêmement lissées et très denses nécessitent une préparation plus intensive du support.

En principe, il faut vérifier si le support est poreux car dans ces cas, 2 ou plusieurs opérations sont généralement nécessaires pour obtenir une fermeture optimale des pores. En principe, il faut veiller à ce que les pores soient fermés afin d'éviter la formation de bulles dans les couches suivantes. Dans certains cas, une surface d'essai doit être réalisée. Cela vaut également pour les supports très absorbants et/ou poreux.

Le support doit être prétraité par grenailage. Les impuretés grossières peuvent être éliminées par rabotage.

Le RINOL EP-P206 peut être appliqué directement sur le support à base de ciment lorsque l'humidité du support ne dépasse pas 4,0% (mesuré selon la méthode de mesure CM). Le support doit présenter une résistance à la traction d'au moins 1,5 N/mm². Il doit en outre être exempt d'impuretés huileuses, grasses ou contenant des particules libres et friables, etc. Les fissures et les zones creuses doivent être préalablement traitées de manière appropriée.

Il faut veiller à ce qu'aucune substance contenant du silicone ou d'autres substances perturbant la réaction n'entre en contact avec le RINOL EP-P206 avant et pendant la phase de durcissement.

Mise en œuvre

Le produit est livré en quantités adaptées les unes aux autres dans des bidons à 2 composants.

Avant la mise en œuvre, le matériau doit dans tous les cas être porté à température ambiante (température de la pièce et du sol).

Le bidon de composants B doit être entièrement vidé dans le bidon de composants A. Après avoir été mélangé à l'aide d'un mélangeur électrique



Caractéristiques techniques		
Mélange liquide (A+B)		
1	Taille du bidon (bidon à 2 composants)	Bidon de 25 kg ou en fût
2	Durée de conservation / stockage	12 mois entre 5 et 20°C, dans tous les cas (même pendant le transport) à l'abri du gel, protéger des rayons directs du soleil.

Données techniques		
Mélange liquide (A+B)		
1	Densité (20°C)	env. 1,10 g/cm ³
2	Temps de traitement (20°C)	env. 20 - 25 minutes
3	Température de mise en œuvre / du matériau et de la pièce	15-25°C (min. 3 degrés au-dessus du point de rosée même pendant la pose et le durcissement)
4	Consommation de produit / opération Couche de fond	env. 300 - 500 g/m ²
5	Praticabilité (20°C)	après 12-15 heures
6	Couche suivante (20°C)	dans les 12-24 heures
7	Humidité relative de l'air	< 80% pendant toute la phase de pose et de durcissement

Données techniques		
Matériau durci		
1	Résistance à l'arrachement par adhérence (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm ²
2	Résistance à la compression (DIN EN 196) - Liant	ca. 65 N/mm ²
3	Résistance à la traction par flexion (DIN EN 196) - Liant	ca. 45 N/mm ²

approprié (env. 3 - 4 min), le mélange est transvasé et à nouveau brièvement mélangé.

Application de la couche de primaire :

Le mélange est versé par portions sur la surface à revêtir et réparti à l'aide d'une spatule à maroufler ou d'une raclette en caoutchouc. La couche de fond doit être repassée avec un rouleau à poils courts. La couche de fond doit être appliquée de manière à former une surface filmogène et non poreuse, par exemple pour le béton cellulaire, une préparation spéciale du support est nécessaire. Selon le support, plusieurs opérations peuvent être nécessaires.

Si des surfaces verticales doivent être revêtues, il faut ajouter en plus environ 1-3% de RINOL X965.

Pour améliorer l'adhérence intermédiaire, saupoudrer le primaire de silice de RINOL QS20 (0,3-0,8 mm) (consommation env. 0,5 - 1,0 kg/m²).

Attention :

- Ne pas sabler en excès lors de l'application de revêtements autolissants.
- Ne pas sabler lors de l'application de couches conductrices

Tiré à zéro / Mortiers autolissants :

RINOL EP-P206 est rempli de silice selon les besoins, versé sur la surface à revêtir et appliqué à l'aide d'une spatule à maroufler, d'une truelle ou d'une taloche en couvrant la surface avec l'épaisseur de couche souhaitée.

Mortier :

Le rapport de mélange liant/charges peut varier de 1:7 à 1:9 en fonction de la température. Le mortier de résine synthétique est appliqué de manière traditionnelle en une couche d'au moins 8 mm d'épaisseur sur la couche de fond saupoudrée de sable de quartz RINOL QS20 (env. 1.000 g/m²), nivelé et ensuite lissé.

Si le RINOL EP-P206 est rempli, l'applicateur doit faire des essais sur place afin de garantir le résultat souhaité. Les données techniques peuvent varier en fonction du taux de remplissage.

Recouvrement

Avant le revêtement suivant, la silice non adhérente doit être balayée puis aspirée complètement. Si le revêtement est appliqué jusqu'à 24 heures après la pose, il n'est pas nécessaire de poncer la couche de fond. Si la couche de fond ne doit être recouverte qu'après 24 heures, elle doit être saupoudrée de silice type RINOL QS20 (consommation env. 0,5-1,0 kg/m²) ou être poncée et la poussière de ponçage doit être aspirée.

Pour la mise en œuvre de mortier, il faut travailler frais sur frais ou saupoudrer la couche de fond fraîche de silice (par ex. 0,3-0,8 mm ou 0,7-1,2 mm) selon l'épaisseur de la couche de mortier.

Mesures de protection

Pour les consignes de manipulation du produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité en vigueur et les directives de l'industrie chimique sur la manipulation des produits de revêtement (M004/M023). Lors de l'application, porter des vêtements et des lunettes de protection appropriés.

Le contact cutané avec les résines liquides peut entraîner des problèmes de santé et des allergies.

Remarques

La compilation des données techniques des produits de l'entreprise a été effectuée avec le soin nécessaire. Toutefois, toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation de ces produits sont faites sans garantie, car les conditions d'utilisation échappent au contrôle de l'entreprise. Il incombe au client de vérifier lui-même si les produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés et si les conditions d'utilisation sont appropriées pour le produit en question. Aucun droit de responsabilité ne peut donc être déduit de la fiche technique du produit.

Nous attirons également l'attention sur le fait que seule la version la plus récente de la fiche technique est valable ou remplace toutes les fiches techniques antérieures. Les données techniques indiquées sont des valeurs

approximatives que nous avons déterminées et qui n'ont pas valeur de garantie quant aux propriétés. Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs, de traductions et de modifications. Veuillez noter que les données figurant sur les fiches techniques des systèmes peuvent différer selon les langues et les pays. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet à l'adresse www.rinol.com.

En principe, les résines EP ne conservent pas leur couleur à long terme sous l'influence des UV et des intempéries. Les surfaces soumises à des contraintes chimiques et mécaniques subissent une usure due à l'utilisation. Un entretien régulier est recommandé. Les quantités consommées, le temps d'application, la praticabilité et l'atteinte de la résistance dépendent de la température et de l'objet.

Pour plus d'informations sur la pose des produits RINOL, veuillez consulter le RINOL Technical Guide. Guide technique.

La fiche technique ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer ses propres tests d'applicabilité, le cas échéant, dans le cadre de ses possibilités.

Remarque importante

Outre la température ambiante, la température du sol est d'une importance décisive. En cas de températures basses, les réactions chimiques sont retardées. Les temps de traitement et de praticabilité s'en trouvent prolongés. La viscosité plus élevée des produits augmente également la consommation de matériau. En cas de températures plus élevées, les réactions chimiques sont plus courtes et les temps de traitement et de praticabilité sont plus courts.

Le matériau doit toujours être protégé de l'eau pendant l'application. De plus, après l'application, le matériau doit être protégé de l'exposition directe à l'eau pendant environ 24 heures (à 20°C). Pendant ce temps, l'exposition à l'eau (par ex. rosée, eau de condensation) peut entraîner une coloration blanche (formation de carbamate) à la surface ou la surface est collante à ces endroits et cette circonstance peut fortement perturber l'adhérence aux couches suivantes.

Si un délai d'attente plus long (> 24 heures) s'écoule entre les différentes étapes de travail ou si des surfaces déjà traitées avec des résines synthétiques liquides doivent être recouvertes après une longue période, il convient de bien nettoyer l'ancienne surface, de la poncer soigneusement et de l'aspirer. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation et confirmation écrite du service technique d'application de RINOL Italia Research & Technology Srl ou de RCR Flooring Products GmbH.

Protéger systématiquement contre l'action de l'humidité sur la face arrière et sous pression, même pendant l'utilisation.

Informations juridiques :

En raison de la diversité des matériaux, des supports et des conditions de travail, RCR Flooring Products ne peut garantir le résultat d'un travail ou assumer une quelconque responsabilité pour quelque raison et/ou rapport juridique que ce soit. Par ailleurs, les conditions générales de vente les plus récentes de RCR Flooring Products Italia S.r.l. s'appliquent. Elles peuvent être demandées ou consultées et imprimées sur www.rinol.it. Nous nous réservons expressément le droit de modifier les spécifications des produits.

RINOLEP-P206

APPRÊT ET LIANT À FAIBLE VISCOSITÉ

RINOL

Marquage CE :

La norme DIN EN 13813 "Mortiers de chape, masses de chape et chapes - Propriétés et exigences" (janvier 2003) définit les exigences pour les mortiers de chape utilisés pour les constructions de sols à l'intérieur.

Les revêtements et vitrifications à base de résine synthétique sont également couverts par cette norme. Les produits conformes à la norme susmentionnée doivent être munis du marquage CE.

 RCR Flooring Products Italia S.r.l. Via Chiarugi 76/U I-45100 Rovigo
05 ¹ EN 13813 SR-B1,5-IR4
1119-CPR-0833 09 EN 1504-2

Chape/revêtement en résine synthétique pour application intérieure dans les bâtiments (structures selon fiches techniques)	
Réaction au feu :	BFL-S1
Perméabilité à l'eau :	NPD ²
Résistance à l'usure (Abrasion Resistance) :	NPD ²
Résistance à l'adhérence (Bond) :	B 1,5
Résistance aux chocs (Impact Resistance)	IR 4
Isolation contre les bruits d'impact :	NPD ²
Absorption du bruit :	NPD ²
Résistance chimique :	NPD ²

-1) Les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage CE.

-2) NPD = No Performance Determined ; valeur caractéristique non définie

Marquage CE : 1504-2

Les systèmes de sol soumis à des sollicitations mécaniques et dont les produits répondent à la norme DIN EN 1504-2 doivent également satisfaire à l'exigence DIN EN 13813. La norme DIN EN 1504-2 " Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Partie 2 : "Systèmes de protection de surface pour le béton" définit les exigences pour les procédés de protection de surface " imprégnation hydrophobe" imprégnation et revêtement. En cas de besoin, la fiche technique correspondante peut être demandée.

Règlement européen 2004/42 (directive Décopaint) :

La teneur maximale en COV autorisée par le règlement européen 2004/42 (catégorie de produit IIA / j type **sb**) est de 500g/l à l'état prêt à l'emploi (limite 2010).

La teneur maximale de RINOL EP-P206 en état prêt à l'emploi est <500g/l de COV.

Code GIS : WGK RE 30

Pour plus d'informations sur le code Gisc, veuillez consulter Wingis en ligne sur <https://www.wingisonline.de>