



1 Datos generales

Descripción del producto

RINOL PU-TS688AB es un sellador de poliuretano especial, transparente, resistente a los rayos UV, de bajas emisiones, de 2 componentes, para la protección de pavimentos elásticos a base de poliuretano y resina epoxi.

Nivel de brillo: transparente, brillante, mate, extra mate

RINOL PU-TS688AB forma una película extremadamente resistente con excelente elasticidad, adherencia y mayor resistencia química, p.ej. contra productos químicos colorantes y migración de plastificantes, así como contra productos químicos incoloros y desinfectantes. Excelente nivelación, aplicación fiable. Reduce la adherencia de la suciedad y el esfuerzo de mantenimiento. Sólo para usuarios profesionales.

Aplicación

Revestimientos de suelo de poliuretano y resina epoxi con superficie lisa o ligeramente texturada, si así se acuerda y recomienda con el fabricante del revestimiento de suelo.

No apto para revestimientos de suelos conductores o disipadores. La idoneidad para revestimientos de suelos de seguridad y superficies más estructuradas debe aclararse previamente en función del proyecto.

2 Instrucciones de colocación

Preparación del sustrato

La superficie del suelo debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite, cera y residuos de productos de cuidado. En el caso de calidades de suelo con acabado de cuidado de fábrica removible, éste debe eliminarse por completo.

Asegurarse de que ninguna sustancia que contenga silicona u otras sustancias que puedan interferir con la reacción entren en contacto con RINOL PU-TS688AB antes y durante la fase de curado.

Aplicación

Agitar bien los envases A + B. Verter el Comp. B en el Comp. A y mezclar ambos componentes inmediatamente agitando bien. Si se van a mezclar cantidades parciales, mezclar siempre el comp. A y el comp. B en una proporción de 5:1, añadiendo el comp. B al comp. A. Temperatura ambiente, de cobertura y de procesado 18-25°C y humedad relativa 40-65%. Dejar reposar la mezcla de sellado RINOL PU-TS688AB durante 10 minutos.

Empezar por el lado de mayor incidencia de la luz (es decir, normalmente por el lado de una ventana) y trabajar en sentido contrario a la luz para poder observar la superficie durante el trabajo y reparar inmediatamente cualquier imperfección. Extender RINOL PU-TS688AB con el rodillo en franjas de 1 metro de ancho como máximo en sentido transversal a la incidencia de la luz (es decir, paralelas a la superficie de la ventana) y, a continuación, extender uniformemente en la dirección de incidencia de la luz. Evitar la formación de charcos. Después de un tiempo de secado suficiente (mín. 2 horas, pero en el mismo día) para revestimientos absorbentes, aplicar de nuevo el compuesto de sellado.

RINOL PU-TS688AB se extiende uniformemente con un rodillo de pintura seca (10 mm de largo). La superficie se vuelve a extender con un movimien-

Datos técnicos		
Mezcla líquida (A+B)		
1	Tamaño del envase (envase de 2 componentes)	brillante: 5 Kg mate: 6,245 Kg extra-mate: 5 Kg
2	Colores	Transparente: brillante, mate o extra mate
3	Caducidad / almacenamiento	6 meses a 5 - 30°C, en cualquier caso (también durante el transporte) sin heladas, proteger de la luz solar directa

Datos técnicos		
Mezcla líquida (A+B)		
1	Tiempo de procesamiento (20°C)	aprox. 2 horas
2	Procesamiento / material y temperatura ambiente	15 - 25°C (mín. 3 grados por encima del punto de rocío incluso durante la instalación y el curado)
3	Consumo de material (dependiendo del sustrato)	aprox. 50 - 100 g/m ² /capa
4	Tiempo de secado (23°C)	mín. 2 horas
5	Transitable (23°C / 50% humedad rel.)	después de aprox. 12 horas
6	Revestimiento posterior (23°C / 50% humedad rel.)	después de 2 horas
7	Capacidad de carga total (23°C / 50% hum. rel.)	después de 7 días
8	Humedad relativa	< 75% durante toda la fase de colocación y curado

Datos técnicos		
Material curado		
1	Resistencia a la abrasión (DIN 53754)	aprox 20-30 mg / 1.000 ciclos

to transversal. Los tiempos de unión deben ser cortos.

Mantenimiento

Para mantener las propiedades del revestimiento de suelo de resina sintética a largo plazo, recomendamos un cuidado y limpieza regulares. Debido a su buena facilidad de limpieza, el cuidado inicial no es absolutamente necesario para RINOL PU-TS688AB.

Medidas de protección

Para obtener información sobre la manipulación del producto, consulte la ficha de datos de seguridad válida y las directrices de la industria química sobre la manipulación de materiales de revestimiento (M004/M023).

RINOLPU-TS688AB

ACABADO MATE TRANSPARENTE

RINOL

Durante el procesado se debe llevar ropa protectora adecuada y gafas de seguridad.

El contacto de las resinas líquidas con la piel puede provocar problemas de salud y alergias.

Nota importante

La mezcla de RINOL PU-TS688AB (A+B) tiene una vida útil de aprox. 4 horas a la temperatura de procesamiento prescrita. Mezcle sólo la cantidad de RINOL PU-TS688AB que pueda procesarse en este periodo.

A temperaturas más altas de RINOL PU-TS688AB (A+B) la vida útil se acorta considerablemente, con componentes de mezcla en frío el proceso de mezcla no puede realizarse con suficiente cuidado.

No cerrar herméticamente los recipientes con RINOL PU-TS688AB mezclado, ya que al reaccionar el Comp. A y el Comp. B se producen gases de reacción.

Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado, pero evitar las corrientes de aire y la luz solar intensa y proteger la superficie del polvo. Desconectar previamente la calefacción por suelo radiante.

- A temperaturas superiores a 25°C, la reacción acelerada puede provocar marcas de rodillo visibles, incluso una vez curado. Además de la temperatura del suelo y de la habitación, la humedad del aire es de gran importancia para el procesamiento y el curado. Debido a la textura de la superficie, los selladores mates deben limpiarse con más frecuencia que los brillantes.
- Una humedad del aire elevada (especialmente en combinación con temperaturas bajas) retrasa el proceso de curado, lo que prolonga el tiempo necesario para el repintado. Tras la aplicación, el material debe protegerse del contacto directo con el agua. (23°C / 50% humedad relativa)
- Los productos coloreados (por ejemplo, tintes para el cabello, desinfectantes coloreados para heridas) y la migración de plastificantes (por ejemplo, del caucho) provocan una decoloración irreversible de la capa de sellado. Si debe garantizarse la resistencia específica del objeto a los desinfectantes de manos e instrumentos, recomendamos realizar pruebas preliminares adecuadas con los preparados utilizados in situ. En caso de duda, consulte previamente a nuestros asesores técnicos de aplicación. El sellador puede resultar dañado por influencias mecánicas durante su uso. Esto provoca arañazos y, en casos graves, un desgaste acelerado. Los signos de desgaste pueden hacer necesaria la restauración parcial o total de la junta.
- Para evitar zonas de acumulación visibles durante la renovación parcial, aplique siempre RINOL PU-TS688AB exactamente desde la línea límite (cordón de soldadura, borde de la junta) hasta la línea límite. Dado que no se pueden descartar diferencias en el nivel de brillo entre las zonas parciales renovadas y las no tratadas, se recomienda siempre renovar las zonas parciales cerradas (por ejemplo, habitaciones individuales o zonas de uso delimitadas). Los cambios de color naturales son posibles y no constituyen un defecto de calidad.
- Cuando se utilicen sillas con ruedas, éstas deberán cumplir la norma EN 12529 (tipo W). Como alternativa, se recomienda el uso de alfombrillas protectoras adecuadas.
- Las patas de las sillas o mesas requieren el uso de deslizadores de

fieltro adecuados.

- La exposición prolongada a disolventes y/o desinfectantes agresivos puede provocar alteraciones en la superficie. Se recomienda su retirada inmediata.

También nos gustaría señalar que sólo la última versión de la ficha técnica es válida y sustituye a todas las fichas técnicas anteriores.


Información legal:

Debido a los diferentes materiales, sustratos y condiciones de trabajo divergentes, RCR Flooring Products no puede garantizar un resultado de trabajo ni aceptar ninguna responsabilidad por cualquier motivo y/o relación legal. Además, se aplican las últimas condiciones generales de RCR Flooring Products Italia S.r.l., que pueden solicitarse a nosotros o consultarse e imprimirse en www.rinol.it. Nos reservamos expresamente el derecho a realizar cambios en las especificaciones del producto.

Etiquetado CE:

La norma DIN EN 13813 "Morteros para solado, compuestos para solado y soleras - Características y requisitos" (enero de 2003) especifica los requisitos para los morteros para solado utilizados en la construcción de suelos en interiores.

Los revestimientos y selladores de resina sintética también están cubiertos por esta norma. Los productos que cumplan esta norma deben llevar la marca CE.

 RCR Flooring Products Italia S.r.l. Via Chiarugi 76/U I-45100 Rovigo
05 ¹ EN 13813 SR-B1,5-IR4
1119-CPR-0833 09 EN 1504-2

Solado/revestimiento de resina sintética para uso interior en edificios (estructuras según fichas técnicas)	
Comportamiento al fuego:	NPD ²
Permeabilidad al agua:	NPD ²
Resistencia al desgaste (Resistencia a la abrasión):	NPD ²
Resistencia a la tracción (Bond):	B 1,5
Resistencia al impacto	IR 4
Aislamiento acústico al impacto:	NPD ²
Absorción acústica:	NPD ²
Resistencia química:	NPD ²

-1) los dos últimos dígitos del año de colocación del marcado CE

-2) NPD = No Performance Determined; valor característico no especificado

RINOLPU-TS688AB

ACABADO MATE TRANSPARENTE

RINOL

Marcado CE: 1504-2

Los sistemas de suelos sometidos a esfuerzos mecánicos cuyos productos cumplan la norma DIN EN 1504-2 deben cumplir también los requisitos de la norma DIN EN 13813.

DIN EN 1504-2 "Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón - Parte 2: Sistemas de protección superficial para hormigón" especifica los requisitos para los métodos de protección superficial "impregnación hidrófoba", "impregnación" y "revestimiento". En caso necesario, puede solicitarse la ficha técnica correspondiente.

Reglamento 2004/42 de la UE (Directiva Decopaint):

El contenido máximo de COV permitido en el Reglamento UE 2004/42 (categoría de producto A / j) es de 140 g/l cuando está listo para su uso (límite 2010). El contenido máximo de RINOL PU TS688AB en estado listo al uso es $\leq 85\text{g/l COV}$.

Código SIG: PU 40

Encontrará más información sobre el código GIS en la página web de Wingis: <https://www.wingisonline.de>.